



FINITION MATE INT/EXT

● REF : BIO457

● DEFINITIE:

Matte afwerkingsverf bedoeld voor plafonds en binnen- en buitenmuren, natte en droge ruimtes. Op basis van een natuurlijk plantaardig bindmiddel, niet omgezet in emulsie en zeer laag aandeel (<7%) van onschadelijk synthetisch bindmiddel waarvan de rol is om het drogen te versnellen en de hardheid te vergroten.

● TOEPASSING

Geschikt voor alle klassieke stabiele ondergronden als gips, gipsplaten, fermacell of gelijkwaardig, behang, glasvezel, minerale coatings, hout, oude verf lagen.

● SAMENSTELLING

Natuurlijke ingrediënten of van natuurlijke oorsprong: zonnebloemolie, castor en hennep, calciumcarbonaat, talk, lithopoon, kaolien, caseïne, zinkharsaat, cellulosederivaten, water - Ingrediënten verwerkte mineralen: titaniumdioxide zonder nanodeeltjes - Synthetische ingrediënten: kunsthars, conserveermiddelen MIT/BIT, antischuimmiddel, metaalzouten (kobaltvrij).

● BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN:

Natuurlijke ingrediënten of van natuurlijke oorsprong: 93% Zeer laag VOC-gehalte. (0,4 g/l in mat) Waterverdunbaar, geurloos - Sneldrogend. Bij te werken gedurende de dag.



● UITVOERING:

- Voorbereiding van het oppervlak:
Schoonmaken, afstoffen, schuren van hout. Matteren van oude verf door licht schuren van het oppervlak.
- Applicatie;
Kwast: maximaal 5%
Rol: maximaal 5%
Pneumatisch pistool: 10 tot 20%
Airless, spuit installatie: 5 tot 10%
- Meng zorgvuldig met een geschikt gereedschap

● VERPAKKING:

Wit: 0,9L - 2,25L - 9L Neutraal: 0,8L - 2L - 8L Tinten: 1L - 2,5L - 10L bij ± 5%

● AFNOR-CLASSIFICATIE:

AFNOR-normen zijn opgesteld door de Franse Association Française de Normalisation.
Geen classificatie voor plantaardige oliën in emulsie

● FYSISCH EIGENSCHAPPEN VAN HET PRODUCT (20°C, 65% R.V.).

■ BASIS: wit of neutraal Wit voor pastel en medium, neutraal voor helder en donker ■ Kleuraanpassing: Meer dan 5000 tinten beschikbaar met onze VOC-vrije kleurstoffen in natuurlijk bindmiddel 9465 ■ Viscositeit: Mat wit: ± 4000 Mpas Mat neutraal: ± 4500 Mpas ■ Ontbranden: Geen gevaar voor ontbranding ■ Droge laagdikte aanbevolen/laag) Toepasbaar op: 40 tot 60 µm droog. ■ Uiterlijk van droge verflaag: Mat: hoek van 3° bij 60° Toepasbaar op: 40 tot 60 µm droog. ■ Dikte: Mat : 1,45 ± 0,05 Toepasbaar op: 40 tot 60 µm droog. ■ Droog extract: MAT: in gewicht 62%, in volume 47% ■ Theoretisch rendement (bij soepele ondersteuning) Wit: 12 tot 14 m² / liter voor 40 µm droog Neutraal: 12 tot 14m²/liter voor 40 µm droog	■ Aanbrengen / reinigen verdunner(s): Zacht water/zeepwater voor gereedschap Afwasbaar na 10 dagen drogen op 20°C ■ Droogtijd: Stogdroog: 30min. Droog aanvoelend na: 1 uur Volledig droog na: 48-72 uren Overschilderbaar na: 6-7 uren ■ Herstelbaar met: Deze verf ■ Van toepassing op: Alle soorten verven en niet eerder geschilderde ondergronden impregneren met TAS459-primer ■ Voorzorgsmaatregelen voor gebruik: De temperatuur moet > 12°C en < 30°C zijn Nooit aanbrengen op een vochtige of oververhitte ondergrond De ondergrond moet schoon zijn en vrij van vet, vocht en andere vlekken die kunnen doorslaan ■ Behoud: Vorstvrij 24 maanden in originele, ongeopende verpakking Bijgewerkt oktober 2019 Het is aan onze klanten om dit vóór elke implementatie te controleren werk, dat het inderdaad de laatste druk is
--	---