

Den Haag, 1 augustus 2024

Peltenburg Vul- en reparatiemiddel (PVR, v.2462-41)

Duurzame vervanger van epoxy, voorkomt houtrot

Voordelen

- dampdoorlatend, waardoor geen rot!
- volledig natuurlijk en op waterbasis
- kan bij houtwerk rechtstreeks op kaal hout aangebracht worden
- gemakkelijk schuurbaar
- water- en vorstbestendig

Geschikt

- voor hout
- voor het onderhoud van monumenten
- voor binnen&buiten

Gebruiksgemak

- vult gaten en openingen van iedere grootte in een keer op!
- een-component, in de poedervorm, alleen water toevoegen en met het plamuurmes roeren
- kan rechtstreeks, zonder grondverf vooraf, op het materiaal aangebracht worden; antihoutrot middel is niet nodig
- gereedschap eenvoudig met water schoon te maken

Belangrijk

Alvorens PVR aan te brengen, verwijder uit de constructie rottend hout.

Verwerking

- Gebruik paleerijzer en/of plamuurmessen, afhankelijk van de situatie. Een paleerijzer is een onmisbaar gereedschap voor een efficiënte werkwijze! Een geschikt paleerijzer vindt u [hier](#)
- Strooi de benodigde hoeveelheid van PVR op de deksel van de doos, of op een grote plamuurmes of een ander bakje en voeg op 100 gram vulmiddel 0,044 L water toe en roer het mengsel met een klein plamuurmes (ca. 4 cm breed) tot een smeuge massa. Het mengsel dient binnen ca. 8 uur gebruikt te worden, want ook in de pot hard het uit.
- Breng een contactlaagje van PVR stevig aan op de ondergrond. Vul daarna gat of kier royaal op, totdat een flinke bobbel verschijnt. Bobbel even aandrukken en glad maken, maar niet wegdrücken. Bevochtig het paleermes/plamuurmes met water voor het glad maken.
- Tip: voor een optimaal resultaat werk de opvulling af met 1 a 2 lagen van [KT FijnePlamuur](#).



Paleerijzer:
breedte rechthoekige blad 10 mm

Droogtijd

- PVR is na ca. 24 - 48 uur, afhankelijk van de dikte van de laag, bij temperatuur 20 C° goed zaag-, snij- en schuurbaar, en spijker- en schroefvast.

- PVR bereikt haar volledige waterbestendigheid en hardheid na 7 dagen bij kamertemperatuur.

Schuren

- Schuurbaar met de hand of met een schuurmachine. Gebruik eerst schuurpapier korrel 60, vervolgens schuurpapier korrel 120.
- Voor een fijnere afwerking gebruik schuurpapier korrel 220 - 360.

Schilderen

- PVR is overschilderbaar met alle gangbare verven.

Bescherming

Let op! PVR, met water gemengd, kan op de huid irritatie, en bij langdurig contact met de huid brandwonden, veroorzaken. Daarom zijn beschermbril, kleding met lange mouwen en beschermhandschoenen van dunne latex, vinil of nitril geboden. Bij contact met de huid, deze met water en zeep wassen.

Bij contact met de ogen dienen deze onmiddellijk met koud, stromend water, gedurende 10 minuten, afgespoeld te worden.

Verpakking

- PVR wordt aangeboden in de poedervorm in plastic potjes van 250 g en 500 g.

Houdbaarheid

- De houdbaarheidstermijn van PVR is minimaal 3 jaar, zie etiket op de pot.

Pieterneel Peltenburg en Guram Kochi MSc, uitvinders Pieterneel's Vul- en reparatiemiddel

natuurverfwebshop.nl

1tofix.com

1tofix.eu